

**DESCRIÇÃO DO  
PRODUTO**

Revestimento poliuretânico/cimentício. Revestimento monolítico aplicado em uma única camada com espessura entre 2 e 6 mm. Apresenta excelentes características mecânicas e químicas. Resistente ao choque térmico. Cura rápida. Pode ser aplicado sobre substratos de concreto novos ou antigos.

**UTILIZAÇÃO**

Indústrias metalúrgicas, automobilísticas, autopeças, farmacêuticas, alimentícias, químicas, hospitais, armazéns, supermercados e lojas.

**INFORMAÇÃO  
TÉCNICA**

Características	Valores	Métodos
Resistência à Compressão	50 MPa	ASTM C 579
Resistência à Flexão	10 MPa	ASTM C 580
Resistência à Tração	5 MPa	ASTM C 307
Aderência	3,15	ASTM D 4541
Densidade	1,81 g/m <sup>3</sup>	ASTM C905
Absorção de água	0,01 %	ASTM C 413/96

**INSTRUÇÕES  
DE USO**

Aplicação:

O produto somente deverá ser aplicado por equipe treinada e qualificada pela ESP Pisos Industriais.

É necessária avaliação previa da condição do substrato por técnico qualificado para determinar se são necessários procedimentos especiais de instalação ou se será necessária alteração no consumo especificado em proposta.

Preparação do substrato:

Normalmente é realizado o desbaste mecânico na superfície do substrato para retirada de impurezas e promoção da aderência do revestimento. O substrato deverá demonstrar-se coeso, livre de defeitos (buracos e rachaduras), limpo e seco (isento de pó, graxas e óleos). Antes da instalação é necessário realizar cortes nos perímetros e a aplicação de primer, **ESP UCREFLOOR PRIMER**, a fim de promover ancoragem. Juntas de dilatação preexistentes são demarcadas para posterior corte e preenchimento com mastique de poliuretano flexível.

Aplicação do revestimento:

- Misture os componentes do conjunto ESP UCREFLOOR com o auxílio de uma hélice acoplada a uma furadeira de baixa rotação (600 rpm). Obtendo uma mistura homogênea, derrame-a sobre o substrato. Espalhe a mistura uniformemente sobre o substrato com auxílio de uma desempenadeira dentada.

- Passe o rolo dentado sobre a superfície do revestimento ainda úmido para promover a liberação de bolhas de ar.

- Após 24 horas realize o corte das juntas e faça o preenchimento de juntas de mastique de poliuretano.

Limpeza dos equipamentos:

Os equipamentos e ferramentas deverão ser limpos com uso de thinner ou álcool etílico.

Recomendações:

O ambiente de aplicação deve dispor de ventilação adequada. Utilize luvas e óculos de proteção.

Em caso de respingos na pele, lavar com água e sabão. Nos olhos lavar com água em abundância e procurar auxílio médico imediatamente.

O produto é fornecido pronto para uso, não deve ser diluído ou fracionado.

**VANTAGENS**

- Proteção mecânica e química ao substrato de concreto;
- Revestimento monolítico e impermeável;
- Oferece excelente estética e facilidade de limpeza.
- Rápida instalação e liberação para uso.
- Resiste ao choque térmico. (Limpeza com vapor)
- Produto não inflamável.
- Disponível em varias cores.

**MAIS  
INFORMAÇÕES**

Peso do conjunto .....	27,950 kg
Número de componentes .....	4
Densidade da mistura .....	1,81 g/cm <sup>3</sup>
Consumo .....	1,810 kg/mm/m <sup>2</sup>
Validade .....	1 ano
Liberação para trânsito leve .....	12 horas
Liberação para trânsito pesado .....	24 horas

**ESTOCAGEM**

Armazenar em local coberto, protegido da umidade e fontes de ignição.